KUNSTSTOFFBOND

2K-Spezial-Hochleistungsklebstoff mit sehr guter Haftung auf schwierig zu verklebenden Oberflächen.

Produkteigenschaften

- starke Klebekraft mit sehr hoher Endfestigkeit
- schleif- und überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl und viele Chemikalien

Einsatzbereiche

Für alle Kunststoffe und Kunststoffmischungen (auch PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), PTFE, PVC, Plexiglas und GFK, auch in Verbindung mit Metall, Holz und Gummi.

Technische Daten

Basis	Methyl Methacrylat
Farben	Weiß
Aushaertung	24 Stunden
Handfestigkeit	30-60
Lagerfähigkeit	9 Monate
Lagertemperatur	+2°C bis +7°C
Spaltueberbrueckung	0,3 mm
Temperaturbestaendigkeit	-55°C bis +80°C
Topfzeit	3 Minuten
Zugscherfestigkeit	22 N/mm²

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +25°C. Oberflächen nach Möglichkeit anschleifen und mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 und 82200) gründlich reinigen und entfetten. Kolben in die Doppelspritze einführen, Verschlusskappe abnehmen, Mischrohr (Art.-Nr. 98511) aufsetzen (Pausen von mehr als 3 Minuten vermeiden, da Klebstoff auch im Mischrohr aushärtet) und die benötigte Klebstoffmenge direkt auf die Klebestelle auftragen. Zu verklebende Materialien innerhalb von drei Minuten zusammenfügen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschließen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de

Gebindegrößen

Art.-Nr.: 98110	
10 ml	

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de